

REDFOX® MS POLYMEER KIT ZWART EN WIT

RedFox® MS Polymeer kit is een zwart- of witkleurige universele kit. Een hecht- en constructie voegafdichtingsmiddel voor het hechten van allerlei soorten materialen behalve PE en PP. RedFox® MS Polymeer kit is volledig vrij van oplosmiddelen, weekmakers siliconen en isocyanaten en is KOMO° gecertificeerd. Verpakking van 290ML.

TOEPASSING

Polymeer kit van RedFox® wordt gebruikt voor het kitten, dichten en afwerken van een EPDM-dak. Door het afdichten met deze kit worden lekkages voorkomen. De kit is ook ideaal te gebruiken om een dakdoorvoer met een EPDM-flap op EPDM-dakfolie te plakken en bij het monteren van een daktrim op de dakbedekking van EPDM. De kit is hittebestendig, waterafstotend en heeft een open tijd van meerdere uren, wordt niet poreus en droogt niet uit.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructievideo's bekijken voor optimale verwerking van ons product.



MATERIAAL

MS Polymeer

VOORDELEN

- Duurzaam elastisch blijvend
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Hoge mechanische weerstand
- Schimmel en bacteriebestendig
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Overschilderbaar met het meeste watergedragen 2K verfsystemen.



VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.
2. Zorg ervoor dat de te oppervlakten droog, stof- en vetvrij zijn.
3. Breng de kit eenzijdig aan. De te kitten materialen in rillen met een tussenafstand van 10 - 20 cm. Wij bevelen aan om geen dotten te gebruiken.
4. Eventueel RedFox® primer toepassen voor een verbeterde hechting.
5. Na het aanbrengen de materialen 24 uur de benodigde ondersteuning geven.

SPECIFICATIES

Technische specificaties	Waarde
100% Modulus	1.32MPa N/mm2
Extrusiewaarde vij 3mm/4 bar	150 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Bewaartemperatuur	5°C tot 25°C
Basis	MS Polymeren
Uitharding	3 mm per 24 uur
Dichtheid	1.58 gr/ml
Vloe weerstand ISO7390	<2mm
Rek bij breuk	400%
Treksterkte	2.65 n/mm2
Hardheid	58 shore a
Huidvorming bij 23°C	10 minuten
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C
Chemische bestendigheid	Goed: (zee)water, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten. verdunde organische zuren, logen
Houdbaarheid	18 mnd. (ongepend)